

1. CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Formulation spécifique à base d'oxyde de fer, GALVINOX est un agent de protection performant délivré en aérosol. Constitué d'additifs et de résines synthétiques en dispersion dans des solvants, il forme un film flexible doté d'une excellente résistance à la corrosion et d'une grande durabilité extérieure. Ainsi, GALVINOX permet de protéger les différents éléments de carrosserie (tôles) contre les agressions extérieures. Idéal pour couvrir les soudures bleuies de l'acier inoxydable ou pour retoucher toute pièce en acier ou alu (point de soudure, cordon, etc....).

GALVINOX présente une parfaite adhérence sur tout support métallique et peut notamment être appliqué en surplomb sans couler. Ce revêtement de protection supporte des températures montant jusqu'à 350°C sans subir d'altération et possède une finition esthétique qui ne nécessite aucun traitement ultérieur.

2. DOMAINE D'APPLICATION

- Bâtiment : Protection des charpentes métalliques, couvertures, huisseries métalliques, pylônes, portes de garage, vérandas, abris de jardin, pattes d'ancrage...
- Automobile : Protection des bas de caisse, pots d'échappement, bas de portières, crochets d'attelage, remorques, châssis de caravanes, intérieur des ailes, jerrycans...
- Sanitaire, plomberie, chaudronnerie : Protection des tuyauteries, canalisations, chaudières, réservoirs, cuves, raccords, brides, boulonneries...
- Serrurerie, orfèvrerie, antiquités : Protection, décoration, rénovation.

3. UTILISATION - MODE D'EMPLOI

- Secouer énergiquement l'aérosol tête en bas de manière à décoller la bille de l'amalgame puis agiter vigoureusement. La surface à traiter doit être exempte de graisse, de produit gras et débarrassée de la rouille labile.
- Pulvériser à environ 20-30 cm de la surface en couches croisées. Attendre environ 15 minutes pour la deuxième couche. Le séchage complet intervient sous 24 heures, hors poussière en 30 min.
- Purger l'aérosol tête en bas. En cas de bouchage, le diffuseur peut être nettoyé à l'acétone.

4. CARACTERISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- | | |
|---|---|
| • Aspect : | liquide épais gris métal |
| • Odeur : | solvantée |
| • Densité du produit actif à 20°C : | 0,67 g/cm ³ |
| • Test résistance au brouillard salin : | 1000 heures (test ASTM B117) |
| • Pouvoir couvrant : | 3 à 4 m ² pour une protection optimale |
| • Gaz propulseur : | mélange d'hydrocarbures |
| • Epaisseur d'une couche : | 30 µm |

5. PRECAUTIONS D'EMPLOI

 Consulter la fiche de données de sécurité. Récipient sous pression. Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent. Ne pas fumer. Conserver hors de la portée des enfants.

6. CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE



Aérosol de 650/400ml net (12 aérosols / carton). Référence 005891.

A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C. Conserver à l'écart de toute flamme, source d'étincelles ou d'ignition. Ne pas percer ou brûler après usage. Conserver à l'abri de l'humidité dans un endroit bien ventilé. Stocker à une température supérieure à 5°C.

Cette fiche technique a été établie le 30/03/09 et annule toutes les fiches précédentes. Les renseignements fournis sont basés sur nos connaissances et expérience à ce jour. L'attention des utilisateurs est attirée sur les risques éventuels encourus lorsque le produit est utilisé à d'autres usages que ceux pour lesquels il est conçu. Elle ne dispense en aucun cas l'utilisateur de connaître et d'appliquer l'ensemble des textes réglementant son activité. Il prendra sous sa seule responsabilité les précautions liées à l'utilisation qu'il fait du produit.

Les Fiches Techniques & Fiches de Données de Sécurité sont disponibles sur Internet : <http://www.itwpc.com>